

SCOREX®

Beschreibung

Dessel, BE

Scorex® ist ein Kalziumsilikat-Strahlmittel, das aus „Hochofengranulat“ hergestellt wird.

Strahlen von Metall, Stein/Beton und Holz, Entfernung von Walzhaut, Rost, alten Farbschichten, Schmutz usw. Geeignet für SA-3, SA-2½, SA-2 und SA-1, auch „sweepen“ genannt. Sehr gut zum Reinigen von Oberflächen aus Stein und Beton geeignet.

Körnung & Physikalische Eigenschaften

Mittelwerte. Diese stellen keine Spezifikation dar.

| | | |
|---------------------------|---|----------------------------|
| Form | : | scharf und kantig |
| Farbe | : | hellbraun |
| Härte | : | 6 - 7 Mohs |
| Spezifisches Gewicht | : | 2,3-3,0 kg/dm ³ |
| Schüttgewicht | : | 1,3-1,4 kg/dm ³ |
| Elektrische Leitfähigkeit | : | weniger als 250 µS/cm |
| Wasserlösliche Chloride | : | weniger als 0,0025% (m/m) |

| | | | |
|------------|--------------|-----------|--------------|
| Type SC250 | 0,1 - 0,4 mm | Type SCX | 0,5 - 1,6 mm |
| Type SC06 | 0,2 - 0,6 mm | Type SC25 | 0,2 - 2,5 mm |
| Type SC08 | 0,2 - 1,0 mm | Type SCST | 0,5 - 2,5 mm |
| Type SC15 | 0,2 - 1,5 mm | | |

Chemische Analyse (nur als Hinweis) (XRF) %

Mittelwerte. Diese stellen keine Spezifikation dar.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|------------|---|-----|--|
| SiO ₂ | : | 35 | - | 40 | % in gebundener Form, <1% freie Silica |
| CaO | : | 33 | - | 38 | % |
| MgO | : | 8 | - | 15 | % |
| Al ₂ O ₃ | : | 8 | - | 15 | % |
| Fe ₂ O ₃ | : | 0,4 | - | 0,6 | % |
| K ₂ O | : | 0 | - | 2 | % |
| Sonstiges | : | nur Spuren | | | |

Verfügbarkeit

Scorex® wird Hergestellt in Dessel, BE.

Verpackung

- 3-wandige Papiersäcke zu 25 kg auf Einwegpaletten zu 1000 kg mit Schrumpffolie.
- Gewebte Polypropylen Big Bags zu 1500 kg auf Einwegpaletten.
- Lose geschüttet im Schüttgutwagen
- Wechselsilo
- Andere Verpackungen auf Anfrage

SCOREX®

ISO

Scorex® wird hergestellt in Übereinstimmung mit Produktnormen ISO 11126-6 und 11127.

Für Produktinformationen und Kundendienst

EP Power Grit Hamburg GmbH

Müggelburger Str. 10
20539 Hamburg

Kundensupport

Tel.: +49 2306 3730190
E-Mail: cs.de@epowergrit.com
website: www.epowergrit.com

Die hier vorgestellten technischen Daten dienen nur zu Marketingzwecken und sind nicht vertraglich bindend. Die hier aufgeführten Daten werden mit Hilfe von EP Power Grit-Standard-Testmethoden ermittelt. Wir behalten uns das Recht vor, diese Daten bei Bedarf zu ändern. Die diesem Produkt beiliegenden Sicherheitsinformationen sind in Form eines SDS erhältlich. Alle Verkäufe erfolgen in strikter Übereinstimmung mit unseren "Allgemeinen Verkaufsbedingungen", die auf Anfrage erhältlich sind, oder durch einen von uns ordnungsgemäß unterzeichneten schriftlichen Verkaufsvertrag.

WARNUNG - Geräte, Materialien und Strahlmittel, die für die Oberflächenvorbereitung verwendet werden, können bei unvorsichtigem Gebrauch gefährlich sein. Es gibt viele nationale Vorschriften für Materialien und Strahlmittel, die während oder nach der Verwendung als gefährlich gelten (Abfallentsorgung), z. B. freies Siliziumdioxid oder krebserregende oder giftige Stoffe. Diese Vorschriften sind daher zu beachten. Es ist wichtig sicherzustellen, dass angemessene Anweisungen gegeben und alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

Unsere allgemeinen Bedingungen (AGB) sind verwendbar auf unsere Lieferungen und Diensten.